

CHROMATECH ULTRA

Структура стеклопакета 4/16/4 - Ug = 1,1 W/m²K

2-ух створочное окно	Дистанционный профиль	Величина PSI	U _w
Алюминиевое окно U _f = 2.0 W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,111	1,9
	Хроматек Плюс	0,067	1,7
	Хроматек Ультра	0,051	1,6
Окно ПВХ U _f = 1.2. W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,077	1,4
	Хроматек Плюс	0,051	1,3
	Хроматек Ультра	0,041	1,3
Деревянное окно U _f = 1. 20 W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,081	1,4
	Хроматек Плюс	0,052	1,3
	Хроматек Ультра	0,041	1,3
Дерево-алюминиевое окно U _f = 1.4 W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,092	1,6
	Хроматек Плюс	0,058	1,4
	Хроматек Ультра	0,045	1,4

Структура стеклопакета 4/12/4/12/4 - Ug = 0,7 W/m²K

2-ух створочное окно	Дистанционный профиль	Величина PSI	U _w
Алюминиевое окно U _f = 2.0 W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,111	1,6
	Хроматек Плюс	0,063	1,4
	Хроматек Ультра	0,045	1,4
Окно ПВХ U _f = 1.2. W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,075	1,2
	Хроматек Плюс	0,048	1,1
	Хроматек Ультра	0,038	1,0
Деревянное окно U _f = 1. 20 W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,086	1,2
	Хроматек Плюс	0,052	1,1
	Хроматек Ультра	0,04	1,0
Дерево-алюминиевое окно U _f = 1.4 W/m ² K	Алюминиевая рамка	0,097	1,3
	Хроматек Плюс	0,057	1,2
	Хроматек Ультра	0,043	1,1